

## Technický list

# ISOLAC-BT

## Bitúmenový, hydroizolačný lak

### Popis

Bitúmenový, hydroizolačný lak s rozpúšťadlami. Poskytuje vynikajúcu príľnavosť na všetky povrchy.

### Oblasť použitia

Používa sa ako základný náter pred aplikáciou bitúmenových membrán, ako parozábrana v izoláciách a tiež na ochranu betónových alebo kovových povrchov pred vlhkosťou (ochrana proti oxidácii).

### Technické údaje

Farba:	čierna
Hustota pri 15°C :	0,89-0,91 gr/cm <sup>3</sup>
Špecifická váha:	0,97 kg/l
Bod vzplanutia:	40°C min
Viskozita pri 25°C :	130-170 cps
Destilovaný zvyšok:	55-60%
Bod mäknutia pevného zvyšku:	≥ 85°C
Penetrácia pevného zvyšku pri 25°C:	20-30 dmm

Špecifikácie podľa ASTM D-41.

Čistenie náradia:  
Náradie je potrebné ihneď po použití dôkladne očistiť benzínom alebo rozpúšťadlom.

### Aplikačný postup

Povrch, ktorý sa má utesniť/chrániť, musí byť úplne čistý a suchý.  
Pred použitím produkt dobre premiešajte. ISOLAC-BT sa nanáša v 1-3 vrstvách valčekom alebo štetcom.

### Spotreba

- Na kovových povrchoch:  
100-150 g/m<sup>2</sup>/vrstvu.
- Na betónových povrchoch:  
250-300 g/m<sup>2</sup>/vrstvu.

### Balenie

ISOLAC-BT sa dodáva v 5 kg a 17 kg baleniach

### Skladovanie

36 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých baleniach v priestoroch chránených pred vlhkosťou, teplom a mrazom. Skladujte mimo dosahu zdrojov ohňa.

### Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie h, typ SB 750 g/l (2010) ISOLAC-BT obsahuje maximálne 750 g/l VOC.

### SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk